

Technisches Datenblatt

PIR PA6 Regranulat natur

Produktcode: 019007

Rezyklatanteil: 100 % PIR (Post-Industrial)

Produktbeschreibung:

019007 PIR PA6 Regranulat natur stammt aus Post-Industrial-Recyclingmaterialien aus Europa und eignet sich für Compoundierung und Extrusion.



Physikalische Eigenschaft	Wert	Einheit	Prüfnorm	Prüfbedingung
Zugmodul	3000	MPa	ISO 527	1 mm/min.
Kerbschlagzähigkeit (Charpy)	24	kJ/m ²	ISO 179/1eA	23°C, cond.
Relative Viskosität	3,20		ISO 307	0,01 g/ml H2SO4, 96%
Viskositätszahl (VN)	187,7	ml/g	ISO 307	0,005 g/ml H2SO4, 96%

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den uns vorliegenden Daten und werden als korrekt erachtet. Sinox gibt jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit dieser Daten oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung dieses Produkts erzielt werden. Jeder Anwender des Produkts soll sich durch alle verfügbaren Quellen (einschließlich Tests des Endprodukts in der entsprechenden Umgebung) von der Eignung der gelieferten Produkte für seinen bestimmten Zweck überzeugen.