

Technisches Datenblatt

PIR PA6 Regranulat natur

Produktcode: 160401

Rezyklatanteil: 100 % PIR (Post-Industrial)

Einsatzmaterial: Post-Industrial-Folienabfälle

Produktbeschreibung:

160401 PIR PA6 Regranulat natur stammt aus Post-Industrial-Recyclingmaterialien aus Asien und eignet sich für Extrusion, Folienblasen und Compoundierung.



Physikalische Eigenschaft	Wert	Einheit	Prüfnorm	Prüfbedingung
Schmelzpunkt	220	°C	ISO 11357	DSC
Relative Viskosität	3,0	-	ISO 307	0,01g/ml H ₂ SO ₄ , 96%
Viskositätszahl (VN)	172	ml/g	ISO 307	0,005 g/ml H ₂ SO ₄ , 96%
Dichte	1,15	g/cm ³	ISO 1183	23°C
Feuchtigkeit	≤ 1	%	Internes Verfahren	
Farbindex L	≥ 55	-	Color meter	

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den uns vorliegenden Daten und werden als korrekt erachtet. Sinox gibt jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit dieser Daten oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung dieses Produkts erzielt werden. Jeder Anwender des Produkts soll sich durch alle verfügbaren Quellen (einschließlich Tests des Endprodukts in der entsprechenden Umgebung) von der Eignung der gelieferten Produkte für seinen bestimmten Zweck überzeugen.